

# RubberGard EPDM FormFlash

## 1. Popis

Firestone RubberGard EPDM FormFlash je samovulkanizujúci materiál z EPDM membrány, ktorý sa prispôsobuje nepravidelným tvarom a je určený k lemovaniu detailov systému podľa špecifikácií a detailov Firestone.

## 2. Príprava

Podklad musí byť čistý, hladký, suchý a nesmie obsahovať ostré hrany, voľné alebo neznáme materiály, olej, tuk alebo iné materiály, ktoré by mohli materiál poškodiť. Všetky otvory v podklade väčšie ako 5 mm musia byť riadne utesnené vhodným plnivom.

## 3. Aplikácia

Tento materiál sa používa výhradne na lemovanie detailov podľa technických údajov Firestone. RubberGard FormFlash sa lepí k podkladu pomocou lepidla na spoje Splice Adhesive. Okraj každého spoja musí byť chránený tmelom Lap Sealant. Za chladného počasia sa môže použiť teplovzdušná pištoľ k tvarovaniu materiálu FormFlash a na zlepšenie jeho spracovateľnosti, ale je nutné dávať pozor, aby sa teplo nesústredilo do jedného bodu, čo by malo za následok prederavenie materiálu.

## 4. Pokrytie

Rozmery materiálu FormFlash závisia od lemovaného detailu. Každý presah by mal byť aspoň 100 mm. Konkrétne informácie nájdete v špecifikáciách a detailoch Firestone.

## 5. Vlastnosti

<b>Fyzikálne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dobrá prispôsobivosť nepravidelným tvarom a plochám</li><li>■ Výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom</li><li>■ Samovulkanizujúci EPDM materiál s rovnakými vlastnosťami ako EPDM membrána po vulkanizácii (&gt;12 mesiacov)</li><li>■ Výborná odolnosť voči alkalickým dažďom, menej odolný voči ropným produktom.</li><li>■ Nesmie prísť do kontaktu s minerálnymi a rastlinnými olejmi, ropnými produktami, horúcim bitumenom a tukom</li></ul>
<b>Technické</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Základ EPDM</li><li>■ Farba Čierna</li><li>■ Stav Čiastočne vulkanizovaný</li><li>■ Hrúbka (mm) 1.4 (0.055")</li></ul>

## 6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania

Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Balenie	Váha (kg/m <sup>2</sup> )
152 (6")	30.5 (100')	2 role/kartón	1.71
229 (9")	30.5 (100')	2 role/kartón	1.71
305 (12")	30.5 (100')	2 role/kartón	1.71
457 (18")	30.5 (100')	1 role/kartón	1.71
609 (24")	30.5 (100')	1 role/kartón	1.71
914 (36")	30.5 (100')	1 role/kartón	1.71
1219 (48")	30.5 (100')	1 role/kartón	1.71

**Skladovanie:** Materiál skladujte v originálnom zalepenom kartóne pri teplotách medzi 15 °C a 25 °C. Pred použitím nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám. Počas skladovania a inštalácie chráňte pred ohňom a zdrojmi ohňa.

**Doba skladovania:** 12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Vo vnútri kartónovej role nájdete dátum výroby. Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.